

การขึ้นรูปถ่านอัดก้อนโดยใช้เครื่องอัดไฮดรอลิค  
โดย นายทินกรณ์ อนันต์

### บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการโครงงานนี้ เพื่อศึกษาหารือการที่จะนำเศษถ่านที่เหลือใช้จากการรับเรือนมาทำการปรับปรุงส่วนผสม และนำมาอัดขึ้นรูปเป็นถ่านอัดก้อนเพื่อใช้งานใหม่ โดยส่วนผสมที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย ผงถ่าน 1 กิโลกรัม แป้งมันสำปะหลัง 100 กรัม ปูนขาว 50 กรัม และน้ำ 1 ลิตร หลังจากทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เป็นเนื้อดียวกัน ส่วนผสมดังกล่าวจะถูกนำมาอัดขึ้นรูปเป็นถ่านอัดก้อนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความสูง 2 นิ้ว โดยใช้เครื่องอัดไฮดรอลิคด้วยแรงอัดที่แตกต่างกัน และใช้ข้อต่อทรงกระบอกเป็นแม่พิมพ์ในการอัด หลังจากนั้นถ่านอัดก้อนจะถูกนำไปทดสอบสมบัติ ด้านความโปร่ง ความแข็งแรง ความชื้น ระยะเวลาในการลอกติดไฟและค่าอุณหภูมิที่ให้ความร้อนสูงสุด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านอัดก้อนที่ขึ้นรูปด้วยแรงอัดแตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบร่วม

ถ่านอัดก้อนชุดที่ 1 ถูกอัดด้วยแรงอัด 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ให้ค่าความโปร่งเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 ต่อหน่วยเวลา (วินาที) ค่าความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับ 30.56 นิวตันต่อตารางเซนติเมตร ความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 54.8 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิสูงสุด 842.4 องศาเซลเซียส และระยะเวลาลอกติดไฟนาน 120 นาที

ถ่านอัดก้อนชุดที่ 2 ถูกอัดด้วยแรงอัด 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ให้ค่าความโปร่งเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 ต่อหน่วยเวลา (วินาที) ค่าความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับ 43.53 นิวตันต่อตารางเซนติเมตร ความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 57.94 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิสูงสุด 845.1 องศาเซลเซียส และระยะเวลาลอกติดไฟนาน 120 นาที

ถ่านอัดก้อนชุดที่ 3 ถูกอัดด้วยแรงอัด 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ค่าความโปร่งเฉลี่ยเท่ากับ 0.20 ต่อหน่วยเวลา (วินาที) ค่าความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับ 48.90 นิวตันต่อตารางเซนติเมตร ความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 62.38 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิสูงสุด 847.8 องศาเซลเซียส และระยะเวลาลอกติดไฟนาน 120 นาที

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ถ่านที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ ถ่านอัดก้อนชุดที่ 3 ที่ถูกอัดด้วยแรงอัด 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เนื่องจากให้ค่าความร้อนสูงสุด

## Forming the compressed charcoal by the hydraulic press

By Mr.Thinnakorn Anan

### ABSTRACT

The purpose of this project is to study the methodology for reusing the waste charcoal from household by improving the mixture and forming into a new charcoal piece. The mixture in this study consists of the waste charcoal powder 1 kilogram: tapioca starch 100 grams: calcium oxide 50 grams: water 1 liter. After the mixture was mashed homogeneously, it was pressed in the cylindrical mold with diameter 2 inches and height 2 inches using the hydraulic pressing machine at various compression forces. Subsequently, the following tests were performed in order to comparing the efficiency of the compressed charcoal at various pressing forces; permeability test, compressive test, moisture test, combustible duration and maximum heating temperature. The experimental results reveal that:

Experimental set 1: Compressed charcoal at  $300 \text{ lbs/in}^2$  yields the permeability  $0.83/t_{(\text{sec})}$ , the average compressive strength  $30.56 \text{ N/cm}^2$ , the average moisture content 54.8%, the maximum heating temperature  $842.4^\circ\text{C}$  and combustible duration 120 minutes.

Experimental set 2: Compressed charcoal at  $400 \text{ lbs/in}^2$  yields the permeability  $0.40/t_{(\text{sec})}$ , the average compressive strength  $43.53 \text{ N/cm}^2$ , the average moisture content 57.94 %, the maximum heating temperature  $845.1^\circ\text{C}$  and combustible duration 120 minutes.

Experimental set 3: Compressed charcoal at  $500 \text{ lbs/in}^2$  yields the permeability  $0.20/t_{(\text{sec})}$ , the average compressive strength  $48.90 \text{ N/cm}^2$ , the average moisture content 62.38%, the maximum heating temperature  $847.8^\circ\text{C}$  and combustible duration 120 minutes.

From the experimental results, it can be concluded that the most effective compressed charcoal is the charcoal pressed at  $500 \text{ lbs/in}^2$  since it has the highest heating temperature.