

**ชื่อเรื่อง : กำลังรับแรงอัด การนำความร้อน การหาปริมาณฟองอากาศ ของคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูล่าภายในได้การใส่สารลดน้ำปริมาณมากมวลเบา**

โดย : นายศราวุธ บุญเต็ม
นายกรกฎ บุตรวงศ์
นายเดชจรินทร์ จันมนิตร์

บทคัดย่อ

โครงการนี้ศึกษาがらงรับแรงอัด สัมประสิทธิ์การนำความร้อนและปริมาณฟองอากาศของ
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าภายในได้การใส่สารลดน้ำปริมาณมาก ทดสอบที่หน่วยน้ำหนักอุณหภูมิ 1600 และ 1800 กิโลกรัมต่อสูตรบาร์เมตร อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.30, 0.35, 0.40 และ 0.45
อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ 2:1, 3:1 และ 4:1 โดยใส่สารลดน้ำปริมาณมาก 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์
ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ รวมทั้งหมด 24 สูตรส่วนผสม ผลการทดสอบがらงรับแรงอัดของคอนกรีตมวล
เบาแบบเซลลูล่าภายในได้การใส่สารลดน้ำปริมาณมากที่อายุ 56 วัน ของตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ตาม
มาตรฐาน BS 1881:Part 3 ขนาดที่ใช้คือ 15x15x15 เซนติเมตร พบร่วมกับการทดสอบがらงรับแรงอัด
อยู่ระหว่าง 83.456- 388.496 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และของตัวอย่างทรงกระบอก ตาม
มาตรฐาน ASTM C192 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร พบร่วมกับ อยู่ระหว่าง
130.520-414.726 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผลการทดสอบคุณสมบัติการนำความร้อนตาม
มาตรฐาน ASTM C 177 อาศัยหลักการ Metal Surface Guarded Hot Plate พบร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์
การนำความร้อนอยู่ระหว่าง 0.223-0.382 วัตต์ต่อเมตร.องศาเคลวิน และผลการทดสอบการหา
ปริมาณฟองอากาศ(1) โดยการหาความถ่วงจำเพาะจากปริมาณส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูล่าพบว่าค่าปริมาณฟองอากาศอยู่ระหว่าง 29.046-46.864 เปอร์เซ็นต์และ (2)การหาความ
ถ่วงจำเพาะตามมาตรฐาน ASTM C128 ให้ค่าปริมาณฟองอากาศ อยู่ระหว่าง 23.784-47.279
เปอร์เซ็นต์

Title : Compressive strength, Thermal conductivity and Air content of
Cellular Lightweight Concrete with Superplasticizers

By Mr. Sarawut Boontem
Mr. Korakot Butwong
Mr. Detjarin Janmanit

ABSTRACT

This project presents the study of compressive strength, thermal conductivity and air content of Cellular Lightweight Concrete adding superplasticizers. A total of 24 mixed designs of cellular lightweight concrete with unit weights of 1600 kg/m^3 and 1800 kg/m^3 using water to cement ratios of 0.30, 0.35, 0.40 and 0.45, sand to cement ratios of 2:1, 3:1 and 4:1 and superplasticizer 0.5 and 1 percents of cement weight were produced. The compressive strength of Cellular Lightweight Concrete adding superplasticizers at the age of 56 days found that of the standard cube BS 1881: Part 3 (sizes 15x15x15 cm.) is in between $83.456 - 388.496 \text{ kg/cm}^2$ and of the standard cylinder ASTM C192, (diameter 15 cm. height 30 cm.) is in between $130.520 - 414.726 \text{ kg/cm}^2$. The thermal conductivity according to ASTM C177 based on the basis of the Metal Surface Guarded Hot Plate is in a range of 0.223 to 0.382 Watt/mK. The determined air content shown that (1) using mix content specific gravity given the air content in between 29.046 – 46.864 percent and (2) based on ASTM C128 given the air content in a range of 23.784 - 47.279 percent.