

**ชื่อปริญญาบัณฑิต “การด้านงาน  
การแทรกซึมผ่านของคลอไรด์ใน  
คุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า  
สำหรับงานโครงสร้าง”  
โดย นาย ภูรัักษ์ ทองศรี  
นาย โยธิน พันธ์เพ็ง**

**บทคัดย่อ**

โครงการนี้ศึกษาปัจจัยของส่วนผสมและระยะเวลาในการบ่มคุณกรีตที่มีผลต่อค่าการด้านงานการแทรกซึมผ่านของคลอไรด์เข้าสู่คุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับโครงสร้าง ซึ่งในการศึกษานี้ใช้คุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่มีความหนาแน่นแบบเปียกเท่ากับ 1,600 และ 1,800 กก./ม<sup>3</sup> ซึ่งผลิตโดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์เท่ากับ 0.45, 0.50 และ 0.55 และอัตราส่วนทรารายต่อชีเมนต์เท่ากับ 1:1 2:1 และ 3:1 โดยทำการบ่มตัวอย่างคุณกรีตด้วยวิธีบ่มชั้นเป็นระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน แล้วทำการทดสอบหาค่าการด้านงานการแทรกซึมผ่านของคลอไรด์ที่เข้าสู่คุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 1) สูตรผสมที่มีอัตราส่วนผสมน้ำต่อชีเมนต์และอัตราส่วนผสมทรารายต่อชีเมนต์ที่เท่ากัน เมื่อความหนาแน่นของคุณกรีตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าการด้านงานการแทรกซึมผ่านของคลอไรด์ที่แพร่เข้าสู่คุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ามีแนวโน้มลดลง 2) สำหรับสูตรผสมที่มีความหนาแน่นที่เท่ากัน ค่าการด้านงานการแทรกซึมผ่านของคลอไรด์ที่แพร่เข้าสู่คุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าจะขึ้นอยู่กับสูตรผสมที่ใช้ในแต่ละสูตร โดยไม่ขึ้นกับอัตราส่วนผสมทรารายต่อชีเมนต์ หรืออัตราส่วนผสมน้ำต่อชีเมนต์ของคุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าโดยตรง 3) เมื่อเพิ่มอายุการบ่มคุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ค่าการด้านงานการแทรกซึมผ่านของคลอไรด์ที่เข้าสู่คุณกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุการบ่ม

**Project Title “Chloride Resistance of  
Structural Cellular  
Lightweight Concrete”**

By                   Mr. Puvalak Tongsir  
                       Mr. Yotin Punpeng

**Abstract**

This project presents the effects of density, mixed design and the curing period on the resistance to chloride penetration of structural cellular lightweight concrete. The wet density of designed cellular lightweight concrete, used in this study, were 1,600 and 1,800 kg/m<sup>3</sup>. The concrete specimens were mixed in six different mixed designs by using three different water to cement ratios of 0.45, 0.50 and 0.55, and two different sand to cement ratios of 1:1 and 2:1. The specimens were moist cured for 7, 14 and 28 days, respectively. After curing, the rapid chloride permeability tests were then conducted. The result showed that 1) the increasing of the concrete density (using the same W/C and S:C ratio), the resistance to chloride penetration of the concrete specimens tended to decrease, 2) at the same density of the concrete, the resistance to chloride penetration of the concrete specimens did not depend on sand to cement ratio or water to cement ratio but depended on its mixed design of the concrete, 3) the resistance to chloride penetration of the concrete specimens tended to increase as the curing period of the concrete increased.