

**ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของทรายเม่น้ำ coarse กับปริมาณเรซินและคุณสมบัติสำหรับ
การทำแบบโดยวิธีฟูราน**

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ การศึกษาคุณสมบัติของทรายเม่น้ำ coarse ว่าสามารถนำมาทำแบบหล่อโดยวิธี Furan resin ได้หรือไม่ ประกอบด้วย 1.การหาขนาดและการกระจายตัวของเม็ดทราย 2.การหาค่า pH 3.การทดสอบ Compressive strength 4.การทดสอบความโปร่งอากาศและนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำทรายเม่น้ำ coarse มาใช้ในการทำแบบหล่อในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทำโครงการนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากศึกษาที่เคยทำโครงการนี้มาแล้ว โดยผลการทดลองพบว่าทรายเม่น้ำ coarse ไม่มีความเหมาะสมในการนำมาทำแบบหล่อ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องทำการทดลองโครงการนี้เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของการทำทรายเม่น้ำ coarse แบบหล่อโดยนำดินทรายมาวิเคราะห์

โดยการทดลองจะเป็นการทดลองในส่วนผสมที่แตกต่างกันนี้ กำหนด Catalyst ไว้ที่ 40, 50, 60% ต่อน้ำหนักของ Resin โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณ Resin ที่ 3.5%, 3%, 2.5%, 2% และ 1.5% ต่อน้ำหนักของทราย กำหนดเวลาไว้ที่ 0.5, 1, 2, 3, 5 และ 24 ชั่วโมง วัดความโปร่งอากาศและค่า Compressive strength ตามช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยใช้ค่ามาตรฐานของ A.F.S.

ผลการศึกษาทำให้ได้ทราบว่า ทรายเม่น้ำ coarse มีการกระจายตัวมากที่สุด คือจะมีกรวยผสมอยู่เป็นจำนวนมากในเบอร์ 30 ส่วนค่า pH ต่อน้ำหนักของทรายเม่น้ำ coarse ที่ 7.20 ต้องใช้เวลานานในการทำปฏิกิริยาให้สมบูรณ์ หลังจากทำการทดลอง จะเห็นว่าความแข็งของทรายเม่น้ำ coarse จะขึ้นอยู่กับค่า pH และเรซิน ในอัตราส่วนที่ต่างกัน ซึ่งตัวที่มีผลต่อความแข็งคือค่า pH มากกว่าเรซิน เพราะเมื่อเพิ่มค่า pH แล้วความแข็งและความแข็งตัวจะเพิ่มมากกว่า เพิ่มเรซิน อีกประการหนึ่งคือจากการวัดค่า pH จะได้ว่าทรายเม่น้ำ coarse ไม่ค่าความเป็นกรด จึงต้องอาศัยค่า pH ในการทำปฏิกิริยา จากผลการศึกษาทำให้ได้ทราบว่าทรายเม่น้ำ coarse ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำแบบหล่อ คือเบอร์ 50 ที่ Catalyst 40%, resin 3.5% และเบอร์ Mix ที่ Catalyst 80%, resin 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับราคากล่องที่ต้นทุนแล้ว พบว่าทรายเม่น้ำ coarse ไม่มีความเหมาะสมที่นำมาทำแบบหล่อ อาจทำได้หากไม่มองถึงต้นทุนในการผลิตที่จะต้องใช้เรซินและค่า pH ในการผลิตที่ต้องการความแข็งแรงเมื่อเทียบกับทรายอื่นๆ

Study the relation between the size of Khong River 's sand and resin 's quantity and qualification of Furanc

Abstract

The project study the qualification of Khong river for Furanc in order to decrease the capital at the Furanc factory in North East of Thailand. There was a student studying the project.

It was found that the sand of Khong was suitable for being founding form. There for, it is significant to further the study.

Strength and Permeability will be esterimented using the A.F.S. standard and has mix of esteriment as follow : - Catalyst 40,50 and 60% Per resin' weight 3.5%, 3%,2.5%,2% and1.5% Per sand' weight . Time is 0.5,1,2,3,5 and 24 hrs.

As a result ,it was found out that Khong' river sand has the most scattering qualification at No. 30 ,ph about 7.2. the suitable strength and permeability of Khong river' sand for Furanc was at No. 50 C40% and resin 3.5%. Mix was C 80% and resin 3.5% .When compare the cost of Furanc resin we found the Khong river not good to make the mold and it was expensive

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ บุคคลต่อไปนี้ที่ได้ช่วยให้โครงการนี้ลุล่วงไปด้วยดี

-อาจารย์สุริยา โชคสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและการแก้ปัญหา

-ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมือในการทดลอง

-ขอขอบคุณ บิดา มารดาและเพื่อนๆ ที่เป็นกำลังใจชนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี