

ชื่อปริญญา ni พนธ “การทดสอบค่านคณกรีตแบบไม่ทำลาย”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2546

โดย นายบุญนำ คำคง 43133583

นายจักรพงษ์ จันทโกสิน 43133219

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กอปร ศรีนิวิน

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ “การทดสอบค่านคณกรีตแบบไม่ทำลาย” เป็นการทดสอบโดยใช้เครื่องมือ ฉ้อนชุมิตท ทดสอบ เพื่อหาค่ากำลังอัดของค่านคณกรีต ซึ่งการทดสอบหากำลังอัดค้างวิธีนี้จะไม่ทำให้ ค่านคณกรีตที่ต้องการทดสอบ ถูกรบกวน (เช่น การเจาะคานเพื่อนำเนื้อค่อนกรีตออกมาทดสอบ) อีก ทั้งยังง่าย และสะดวก กว่าการทดสอบแบบทำลาย แต่ค่าที่ได้ก็ต้องนำไปเปรียบเทียบกับการทดสอบ แบบทำลาย เพราะค่าการทดสอบที่ได้แน่นอนและถูกต้องกว่าเนื่องจากเป็นการทดสอบกำลังอัดโดยตรง

การทดสอบในครั้งนี้ใช้เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย(ฉ้อนชุมิตท) มาทำการทดสอบกับคาน คณกรีตใน 2 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ คานคณกรีตแบบเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก โดยที่การทดสอบคาน คณกรีตในแต่ละรูปแบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ភาระ คือ คานคณกรีตที่อยู่ในสภาวะที่มีแรงกระทำและ ที่ไม่มีแรงกระทำ จากนั้นนำค่ากำลังอัดที่ได้จากการทดสอบนี้ไปเปรียบเทียบ กับการทดสอบแบบทำลาย โดยทำการทดสอบตัวอย่างคณกรีตที่มีอายุ 7,14 และ 28 วัน พร้อมกับเปรียบเทียบกำลังอัดสูงสุดที่อายุ บ่ 28 วัน กับค่ากำลังอัดที่ใช้ออกแบบส่วนผสมด้วย

จากการทดสอบค่านคณกรีตแบบไม่ทำลาย ค่ากำลังของค่านคณกรีต ในสภาวะที่มีแรงกระทำ จะมีค่าสูงกว่าค่ากำลังอัดของคานคณกรีตในสภาวะไม่มีแรงกระทำประมาณ 4.70 เบอร์เซ็นต์ และให้ ค่าไอลส์เคียงกับค่าการทดสอบแบบทำลายมากกว่าการทดสอบคานคณกรีตที่อยู่ในสภาวะไม่มีแรง กระทำ ส่วนค่ากำลังอัดของการทดสอบแบบไม่ทำลายในตัวอย่างคานที่มีเหล็กเสริมนี้จะให้ค่ากำลังอัด ของคณกรีตสูงกว่าตัวอย่างคานที่มีไอลส์เหล็กเสริม ประมาณ 9.72 เบอร์เซ็นต์ และผลการทดสอบคาน คณกรีตแบบไม่ทำลาย จะมีค่าความคลาดเคลื่อน(error) ลดลงตามอายุของคานคณกรีต โดยค่าความ คลาดเคลื่อน ที่คณกรีตอายุ 7 วัน จะมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 27.00 เบอร์เซ็นต์ ที่ 14 วัน มีค่าความ คลาดเคลื่อน เท่ากับ 7.17 เบอร์เซ็นต์ และที่ 28 วัน มีค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 6.06 เบอร์เซ็นต์

Project Title "Non Destructive Testing For Concrete Beams"

Department of civil Engineering, Faculty of Engineering, Ubonratchathani University. 2003

By **Mr. Boonnum Kumkong ID 43133583**
 Mr. Jukkapong Juntakosin ID 43133219

Project Advisor Dr Korb Srinavin

Abstract

Non Destructive Testing of concrete beams in this project use shmidt hammer for testing of the compressive strength of the concrete beams. Using the Non Destructive testing (NDT) method will not interfere with the tested beams (e.g.coring). The NDT method is also easy and convenient to perform when compared with the conventional. Destructive one. However, there is a need to compare the results from the NDT method with the Destructive method which gives more accurate results.

In this study, the Shmidt Hammer is used as a tool for the NDT for two type of concrete beams and reinforce concrete beams; concrete beams and Reinforced Concrete beams. Each type of the beams has two different conditions, one is under specific load another is under no load. The results of the test were compared with the conventional destructive method for the tested beams aged 7, 14, and 28 days. The compressive strength at 28 days is also compared with the strength with the strength of the mix design.

It is found that the tested beams under the load give more comprcssive strength than the tested beams under no load by approximately 4.70 %. The compressive strength of the beams under load is closer to the strength given by the destructive testing. In addition , the R.C. beams give more compressive strength than the concrete beams by approximately 9.72 %. It also found that errors of the NDT decrease as the age of concrete increase . The error for concretc at 7,14 and 28 days age are 27.00 %, 7.17 % and 6.06 % , respectively.